

RAPID

MALTA STRUTTURALE E PER MONTAGGIO

RAPID è una malta speciale di elevata qualità su base di cemento a presa rapida e sabbia al quarzo naturale. La materia prima è interamente reperibile in natura.

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per armature
- Per parapetti
- Per montanti
- Per ogni tipo di mantello
- Per inserimenti di tubi
- Per grondaie



DATI TECNICI

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Materia prima | sabbia al quarzo naturale | | | | |
| Componenti | monocomponente | | | | |
| Contenuto di cemento | 480 kg/m ³ | | | | |
| Colore | beige | | | | |
| Confezione | miscelata, a secco | | | | |
| Peso | sacchi da 25 kg (norma SUVA) | | | | |
| Stoccaggio | circa 3 mesi | | | | |
| | | 1 ora | 2 ore | 5 ore | 28 giorni |
| Resistenza alla compressione N/mm ² | con acqua | 8.5 | 11.2 | 14.0 | 61.4 |
| | con RS liquido | 13.3 | 20.7 | 27.8 | 80.1 |
| Resistenza alla flessione N/mm ² | con acqua | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 11.8 |
| | con RS liquido | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 16.9 |
| Modulo di elasticità N/mm ² | con acqua | 21 500 | | | |
| | con RS liquido | 25 100 | | | |
| Ritiro mm/m | con acqua | -0.78 | | | |
| | con RS liquido | -0.29 | | | |
| Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali [prova N° 9 secondo SIA 162/1] | con acqua | | | | 2100 g/m ² media |
| | con RS liquido | | | | 300 g/m ² elevata |

Disponibile anche nei colori antracite, giallo, rosso e bianco grazie agli additivi di colore Bayferrox. Può essere miscelata con diversi additivi liquidi ACOSIM®.